

ECOCROM

Fondo all'acqua monocomponente acrilico-poliuretano tonalizzante per pavimenti in legno (effetto solvente)



Descrizione

ECOCROM è un fondo all'acqua monocomponente acrilico-poliuretano ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura di pavimenti in legno. ECOCROM conferisce all'essenza un colore decisamente caldo, in particolare su legno di rovere. Grazie alla sua formulazione ECOCROM si distende molto bene rendendo l'applicazione estremamente facile. Non lascia sormonti e ha un'ottima carteggiabilità.

Caratteristiche

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rapporto di catalisi | monocomponente |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C |
| Applicazione | rullo in microfibra 8 mm / pennello |
| Eventuale diluizione | DILUENTE DR H2O |
| Resa | 80-120 g/m ² |
| Fuori polvere | 45' ⁽¹⁾ |
| Fuori impronta | 1 h 30' ⁽¹⁾ |
| Carteggiabilità | 12 h ⁽¹⁾ |
| Sovravverniciabilità senza carteggiatura | 2-4 h ⁽¹⁾ |
| Ossidazione del legno | ottima |
| Riempimento del poro | buono |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽²⁾ |
| Confezioni | 5 L |
| Pulizia attrezzi | DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco) |

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

ECOCROM va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 120 o 150 e accuratamente aspirato. Dopo 2/4 ore dall'applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 12/24 ore (in questo caso carteggiare con carta grana 220) applicare la seconda mano di ECOCROM. Al fine di evitare problemi causati dallo sfondamento, con conseguenti differenze cromatiche del legno, è fondamentale seguire il ciclo a due mani di fondo e rispettare la resa prescritta. Dopo almeno 12 ore carteggiare con carta grana 220 e applicare come mano di finitura ECOSTAR, ECOSTAR 2K o ECOTRAFFIK 2K (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOCROM.pdf