



SCHEMA PRODOTTO
D.L. n°206 del 06/09/2005
Codice del Consumo

COLLEZIONE TERRE DI TOSCANA - SPINA FUME'

DESCRIZIONE

Elementi in legno multistrato con incastri maschio/femmina su quattro lati, composti da un multistrato betulla (WBP) su cui è incollata una lamella di 4mm di rovere bisellato, spazzolato e affumicato.

Per pavimentazioni interne di superfici piane. Da posare a colla.

Il prodotto in oggetto risulta regolamentato dalla norma UNI EN 13489:2004 e successive modifiche in vigore.

SPECIE LEGNOSA

ROVERE (*Quercus Petraea*)

DIMENSIONI*

Spessore 18mm

Formato: 120x600 per SPINA ITALIANA 90°

* le dimensioni nominali sono indicative possono sussistere variazioni dimensionali di mm 0,2 (+/-) sia per spessore, larghezza e lunghezza.

TONO DI COLORE

Modificato attraverso trattamento di doppia affumicatura. Tono di colore disomogeneo.

CLASSE DI ASPETTO

ABC (OΔ) – rigato/fiammato, ammessi occasionali nodi piccoli.

TRATTAMENTO

Vernice UV

UMIDITA' RESIDUA

Minimo 7% +/- 2% verificata secondo la norma UNI EN 13183-2; in caso di controversia, l'umidità al momento della prima consegna, deve essere determinata mediante il metodo per pesata (stufa) in conformità alla UNI EN 13183-1.

OSSIDAZIONE

Media; i colori del legno dipendono principalmente dalle specie legnose e se esposti alla luce diretta o indiretta possono variare più o meno intensamente.

INFORMAZIONI

Essendo il legno un materiale naturale esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti. Inoltre, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature in quanto, una volta esposto a luce e aria, il legno tende generalmente a modificarsi cromaticamente. Per questi motivi si consiglia di evitare di coprire il pavimento nel primo periodo di tempo. Alcune specie legnose, data la loro origine di recupero e di utilizzo diverso da quello di pavimentazione, possono contenere concrezioni minerali e/o sostanze di natura acida e/o grassa che possono riemergere nel corso del tempo dando luogo ad aloni di vario genere, macchie di varie dimensioni, molteplici tonalità di colore e/o alterazione della percezione visiva d'insieme della superficie lignea.

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

Si consiglia di rivolgersi esclusivamente a personale specializzato nella posa in opera di elementi lignei per pavimenti in legno; posare il materiale in ambienti idonei con umidità del sottofondo non superiore al 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato tramite igrometro a carburo subito prima della posa. Umidità relativa dell'ambiente NON inferiore al 45% e NON superiore al 60%, temperatura ambiente di circa 20 C°, intonaci perfettamente essiccati e presenza di porte e finestre esterne.

Qualora la finitura sia ad olio oppure ad olio+cera, è necessario integrare il trattamento di fabbrica con applicazione di idoneo prodotto protettivo impermeabilizzante. Si consiglia di chiedere al rivenditore o direttamente a noi quale

prodotto utilizzare allo scopo. Ovviamente si ritiene anche che qualora il prodotto sia stato posato da installatore di nostra fiducia, questo trattamento protettivo e impermeabilizzante sia stato applicato al termine della posa.

QUESTO PRODOTTO HA INCASTRI CHE LO RENDONO IDONEO ANCHE PER UNA POSA FLOTTANTE.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Le modalità e procedure di pulizia quotidiana e straordinaria della superficie del pavimento di legno in opera, sono le seguenti:

Rimuovere la polvere con appositi panni antistatici oppure con aspirapolvere apposita; pulire la superficie del pavimento con panni umidi ben strizzati (non bagnati) e con detersivi neutri non schiumosi, non utilizzare assolutamente prodotti acidi, ammoniaci, varichina ed alcool puro, solventi, non utilizzare mai utensili di pulizia a vapore; periodicamente stendere sempre con apposito panno morbido prodotti specifici polish per parquet verniciati, non utilizzare cere solide.

MANTENIMENTO

Mantenere l'ambiente con umidità relativa dell'aria compresa tra il 45% e il 60%, la temperatura tra i 18 C° e i 22 C°. Ogni altra variazione DUREVOLE dei valori indicati, potrà dare luogo a variazioni di volume dei singoli elementi lignei forniti.

PRECAUZIONI

Evitare di concentrare grandi pesi su piccole porzioni di pavimento, proteggere bene la superficie con pesanti panni di lana nel caso vi sia la necessità di movimentare oggetti pesanti, apporre sotto gli arredi (sedie, tavoli, mobili, ecc.) idonei feltrini. Evitare ristagni d'acqua. Non utilizzare solventi, ammoniaci, acidi e/o prodotti corrosivi o abrasivi per trattare le superfici del legno. Non utilizzare alcun tipo di adesivo a nastro a contatto sulla superficie verniciata.

SMALTIMENTO

Il prodotto ligneo, una volta dismesso, non deve essere disperso nell'ambiente, ma va smaltito secondo le modalità ed in conformità alle vigenti norme previste nello specifico contesto.

POSA SU SUPERFICI RISCALDATE

Prima di posare su un sottofondo con pannelli radianti, accertarsi che il materiale scelto sia idoneo a questo tipo di sottofondo e seguire la giusta procedura di posa e soprattutto attenersi in modo scrupoloso a tutte le varie fasi di accensione del riscaldamento completandone il ciclo prima di iniziare la posa in opera. Per qualsiasi altra informazione sulla posa fare riferimento alla Direzione Lavori e/o al tecnico specializzato esecutore dell'impianto radiante o alla ditta specializzata per la posa in opera. Seguire scrupolosamente tutte le varie fasi di accensione dell'impianto ed attenersi alle indicazioni di funzionamento dell'impianto medesimo. Si consiglia di NON superare la temperatura di 26°C a pavimento per evitare l'insorgere di notevoli deformazioni nel materiale ligneo originate da ritiro igroscopico incontrollabile.

CONTROLLO DEL MATERIALE

I listelli sono destinati ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane; si sconsiglia qualunque altra destinazione diversa dato che potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso. Il materiale deve essere verificato e controllato al momento della consegna e/o immediatamente dopo.

CONTESTAZIONI

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio della posa in opera da parte Vostra implica la tacita accettazione del prodotto.

